DKA

MANUAIS

GUIA COMPLETO DE APLICAÇÃO

Kit Polygel

O que é obrigatório, o que maximiza resultado e quais alternativas usar com segurança.

Visão rápida do processo

Polygel funciona melhor quando a sequência respeita preparação, estrutura e cura. Não pule etapas obrigatórias.

01 Higienizar

02 Preparar cutícula

03 Retirar brilho

04 Desidratar

05 Primer/Base se indicado

06 Escolher molde

07 Aplicar Polygel

08 Modelar

09 Posicionar

10 Curar

11 Remover molde

12 Lixar e finalizar

Regra de ouro

Preparação correta + produto longe da pele + cura completa. Esses três pontos definem grande parte da retenção.

Como ler este manual

Use os selos: **OBRIGATÓRIO** para o que não pode faltar, **MAXIMIZA** para o que melhora o resultado e **ALTERNATIVA** para substituições aceitáveis.

01

Segurança antes da técnica

O acabamento bonito começa com aplicação responsável.

OBRIGATÓRIO

CUIDADO COM A PELE



Antes de iniciar

- Use somente em unhas saudáveis, sem inflamação, feridas, dor, micose aparente ou pele machucada.
- Não cure Polygel, base, primer ou top coat encostado na pele ou cutícula.
- Se o produto tocar a pele, remova antes de levar à cabine.
- Não use os dedos para limpar excesso de produto ainda não curado.
- Siga o tempo de cura indicado pelo fabricante do Polygel e da cabine.

Aviso DKA

Produtos em gel/acrilatos podem causar sensibilização em caso de uso incorreto ou contato repetido com a pele. A superfície dura não garante cura completa por dentro.

Em caso de ardência, coceira, vermelhidão, inchaço ou reação persistente, suspenda o uso e procure orientação profissional.

O que você precisa?

Separar os itens antes evita pressa, excesso de produto e contato desnecessário com a pele.

ITEM	NECESSIDADE	FUNÇÃO
Polygel	**Obrigatório**	Material de construção.
Molde F1/dual form ou molde adesivo	**Obrigatório para alongar**	Define comprimento e formato.
Cabine UV/LED compatível	**Obrigatório**	Cura o produto.
Pincel/espátula	**Obrigatório**	Distribui e modela o Polygel.
Lixa ou buffer	**Obrigatório**	Preparação e acabamento.
Produto de limpeza/ desengordurante	**Obrigatório**	Remove pó, resíduos e oleosidade.
Prep/desidratador	**Altamente recomendado**	Melhora a aderência.
Primer	**Depende do sistema**	Auxilia na retenção.
Base Gel	**Depende do Polygel**	Cria camada de aderência quando indicada.
Slip Solution	**Recomendado**	Facilita a modelagem.
Top Coat	**Recomendado**	Protege e dá brilho.

02

Prepare a unha natural

A retenção começa antes do Polygel entrar em cena.

OBRIGATÓRIO



Faça nesta ordem

- Lave e seque bem as mãos.
- Empurre delicadamente a cutícula.
- Remova apenas a pele aderida à placa ungueal; não machuque a pele viva.
- Acerte o formato da borda livre.
- Depois da preparação, evite tocar a unha com os dedos.

Por que importa?

Películas, oleosidade e resíduos criam barreiras entre a unha e o produto. Isso favorece descolamento, principalmente perto da cutícula.

03

Retire o brilho sem afinar

O objetivo é criar aderência, não desgastar a unha.

OBRIGATÓRIO CUIDADO



Como fazer

- Use buffer ou lixa fina, em geral 180 a 240 grit.
- Faça movimentos leves e controlados.
- Retire apenas o brilho natural da superfície.
- Remova completamente o pó com escovinha limpa e seca.

Não faça

Não afine a placa natural e não lixe agressivamente. Unha muito desgastada fica mais sensível e pode prejudicar a aplicação.

04

Prep, álcool e desidratação

Limpeza não é a mesma coisa que preparação ideal.

ALTERNATIVAS



Melhor caminho

- Use Nail Prep/desidratador próprio para unhas quando disponível.
- Ele ajuda a remover temporariamente oleosidade e umidade da placa.
- Álcool isopropílico 90 a 99% pode ser alternativa para desengordurar em muitos sistemas.
- Álcool 70% serve melhor para higienização; não é a melhor substituição do desidratador.

Resumo simples

Nail Prep: ideal.
IPA 90-99%: boa alternativa.
Álcool 70%: útil para limpeza/higiene, mas contém água e desidrata menos.

05

Primer e Base Gel

Eles ajudam a aderência, mas dependem do sistema do produto.

DEPENDE DO SISTEMA



Primer

- Verifique se o fabricante do Polygel recomenda primer.
- Primer sem ácido costuma ser a primeira escolha para iniciantes.
- Primer ácido exige mais cuidado e não deve tocar pele ou cutícula.

Base Gel

- Alguns Polygels pedem uma camada fina de Base Gel antes da construção.
- Se indicada, aplique fina, sem encostar na pele, e cure conforme orientação.
- Não substitua por qualquer gel sem confirmar compatibilidade.

DKA recomenda

Menos excesso e mais precisão. Muito primer/base não compensa uma preparação ruim.

06

Escolha o Molde F1 correto

Tamanho errado gera pressão, bolhas e laterais fracas.

OBRIGATÓRIO PARA ALONGAR



Como escolher

- O molde deve cobrir a unha de lateral a lateral.
- Não deve apertar demais nem ficar menor que a unha natural.
- Se estiver entre dois tamanhos, use o ligeiramente maior e ajuste.
- Teste o encaixe antes de colocar Polygel.

Sinal de erro

Se o molde afunda, abre nas laterais ou deixa espaço grande perto da cutícula, escolha outro tamanho.

07

Quantidade de Polygel

Pouco produto quebra; muito produto pesa e dificulta a cura.

OBRIGATÓRIO



Distribuição ideal

- Coloque uma quantidade moderada dentro do molde.
- Região da cutícula: mais fina.
- Zona de tensão/apex: mais estruturada.
- Ponta: fina, mas resistente.
- Evite criar a mesma espessura em toda a unha.

Erro comum

Excesso de material por baixo do molde cria acabamento grosseiro e pode dificultar cura completa.

08

Modele com Slip Solution

O líquido ajuda o pincel deslizar. Ele não deve encharcar o produto.

ALTERNATIVA



Como usar

- Umedeça levemente o pincel.
- Modele o Polygel dentro do molde com calma.
- Evite bolhas e áreas muito grossas.
- Não encharque o produto: use pouco líquido e reaplique se necessário.

Alternativas

Slip Solution é a melhor opção. Álcool isopropílico pode funcionar em muitos sistemas. Álcool 70% pode ajudar em alguns casos, mas não é universal.

09

Posicione sem esmagar

Pressão leve e controle visual evitam excesso e contato com a pele.

OBRIGATÓRIO

CUIDADO COM A PELE



Antes de curar

- Aproxime o molde começando pela região da cutícula.
- Pressione levemente, sem espremer o produto.
- Observe laterais, cutícula, bolhas e excesso inferior.
- Se o produto tocar a pele, limpe antes da cabine.
- Confira a parte de baixo da unha antes da cura.

Regra DKA

Produto não curado não deve ficar na pele. Essa é uma das medidas mais importantes para segurança e acabamento.

10

Cure corretamente

A cabine precisa ser compatível e o tempo deve seguir o fabricante.

OBRIGATÓRIO



O que considerar

- Use cabine UV/LED compatível com o produto.
- Siga o tempo indicado pelo fabricante.
- Produtos pigmentados ou muito espessos exigem atenção extra.
- Não considere curado apenas porque a superfície endureceu.
- Se houver sensação de moleza, revise tempo, espessura e cabine.

Importante

O tempo pode variar conforme formulação, pigmentação, espessura, potência e comprimento de onda da cabine.

11

Remova o molde com cuidado

Se a cura foi correta, o molde se desprende sem violência.

APÓS A CURA



Como retirar

- Espere a cura terminar completamente.
- Pressione delicadamente as laterais do molde.
- Faça pequenos movimentos para soltar.
- Não force, não torça com agressividade e não arranque.

Se grudou demais

Pode haver excesso de produto, cura insuficiente ou molde incompatível. Não puxe com força: revise a aplicação.

12

Lixe e refine a estrutura

O acabamento define formato, conforto e aparência profissional.

OBRIGATÓRIO



Refine

- Ajuste laterais, ponta, superfície e região da cutícula.
- Mantenha a zona de tensão/apex suficiente para resistência.
- Remova todo o pó antes do top coat.
- Evite afinar demais as laterais e o centro da unha.

Resultado esperado

Unha leve visualmente, confortável, sem excesso na cutícula e com estrutura suficiente para o comprimento escolhido.

13

Top Coat e finalização

Brilho, proteção e acabamento uniforme.

FINALIZAÇÃO



Finalize

- Remova todo o pó da superfície.
- Aplique camada uniforme de Top Coat compatível.
- Não encoste na pele ou cutícula.
- Cure pelo tempo indicado.
- Use óleo de cutícula apenas depois que tudo estiver curado.

Acabamento premium

Top coat bem aplicado deixa o brilho mais uniforme e protege contra riscos superficiais.

8 pontos DKA para máxima retenção

Estes pontos impactam mais do que aumentar a quantidade de primer.

1. Remover a pele aderida à unha sem machucar a pele viva.
2. Retirar o brilho sem afinar a placa natural.
3. Eliminar completamente o pó antes dos líquidos.
4. Desengordurar e desidratar corretamente.
5. Não tocar na unha preparada com os dedos.
6. Não deixar Polygel tocar pele ou cutícula.
7. Criar estrutura adequada e zona de tensão.
8. Garantir cura completa e cabine compatível.

Foco: técnica limpa, produto bem posicionado e cura real. Esse trio reduz descolamento, bolhas, excesso e acabamento pesado.

Alternativas práticas

Alternativas ajudam, mas não substituem a compatibilidade com o sistema do fabricante.

PRODUTO IDEAL	ALTERNATIVA	OBSERVAÇÃO DKA
Nail Prep	IPA 90-99%	Boa opção para desengordurar e ajudar na desidratação.
Nail Prep	Álcool 70%	Útil para higienização; contém água e desidrata menos.
Slip Solution	IPA compatível	Funciona em muitos Polygels; use pouco líquido.
Slip Solution	Álcool 70%	Pode ajudar em alguns sistemas, mas não é universal.
Primer sem ácido	Sem primer	Alguns sistemas não exigem primer; consulte o produto.
Base Gel	Base compatível	Somente se o fabricante permitir.
Cleanser	IPA 70%	Geralmente serve para limpeza superficial e remoção de resíduos.
Top Coat	Top Gel compatível	Verificar cura e compatibilidade.

Importante: quando uma alternativa for usada, teste em pequena escala e observe retenção, cura e acabamento. Não misture produtos aleatoriamente.

Problemas comuns e causas prováveis

Descola na cutícula

Preparação incompleta, produto tocando pele, excesso perto da cutícula ou estrutura mal posicionada.

Descola inteiro

Oleosidade, umidade, pó residual, incompatibilidade entre produtos ou cura insuficiente.

Quebra no meio

Apex/zona de tensão insuficiente ou comprimento maior do que a estrutura suporta.

Racha nas laterais

Laterais finas demais, formato sem suporte ou lixamento excessivo.

Fica mole

Cura incompleta, camada espessa, pigmentação alta ou cabine inadequada.

Bolhas

Molde pressionado errado, produto mal distribuído ou excesso de manipulação.

Antes de repetir: revise preparação, quantidade, contato com pele, cabine e tempo de cura.

14

Remoção segura

Nunca arranque o alongamento. A remoção errada danifica a unha natural.

OBRIGATÓRIO

NÃO PUXAR



Como pensar a remoção

- Confira se o produto é soak-off ou file-off.
- Se for file-off, reduza o material gradualmente com lixa.
- Evite atingir agressivamente a unha natural.
- Para iniciantes, a lixa manual dá mais controle que micromotor.
- Se houver dor, calor excessivo ou sensibilidade, pare.

Não faça

Não puxe, não arranque, não use força e não tente retirar tudo de uma vez. A pressa na remoção compromete a próxima aplicação.

Protocolo resumido

Obrigatório

- Higienizar
- Preparar cutícula
- Retirar brilho
- Remover pó
- Polygel
- Molde F1 para alongar
- Cabine compatível
- Cura completa
- Não encostar na pele

Maximiza resultado

- Nail Prep próprio
- Primer adequado
- Base Gel se indicada
- Slip Solution
- Escolha correta do molde
- Apex bem construído
- Top Coat compatível
- Acabamento cuidadoso

Alternativas

- IPA 90-99% para desengordurar
- Álcool 70% para higienização
- IPA compatível como auxiliar de modelagem
- Sem primer quando o sistema permitir
- Base compatível se o fabricante indicar

Mensagem final DKA:
O melhor resultado não vem de usar mais produto. Vem de preparar melhor, aplicar com precisão, respeitar a pele e curar corretamente.

Observações finais

Este manual é educativo

As orientações ajudam a reduzir erros comuns, mas não substituem treinamento técnico, biossegurança, instruções do fabricante ou avaliação profissional quando houver sinais de reação, dor, inflamação ou dano na unha.

Prioridade de segurança

Evite contato de produtos não curados com a pele. Use cabine compatível, respeite o tempo de cura e siga as recomendações do fabricante de cada produto utilizado.

Referências gerais consultadas

FDA - Nail Care Products; British Association of Dermatologists - alerta sobre alergias relacionadas a unhas artificiais/gel; literatura técnica sobre dermatite de contato por acrilatos e metacrilatos.